



## Aqua DSL-55-Houtbeits PU

Watergedragen beits met een zeer goede vloeïing voor kozijnen, deuren en andere waardevolle houten bouwdelen



Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	672	200
	VPE	6 x 0,75 ltr	2 x 2,5 ltr
	verpakking	bus	bus
	verpakkingscode	01	03
	art.nr.		
<b>Aqua DSL-55/mat</b>			
kleurloos	7220	■	■
speciale kleuren	7221	■	■
<b>Aqua DSL-55/zijdeglans</b>			
kleurloos	7210	■	■
licht eiken (RC-365)	7211	■	■
pine/lariks (RC-260)	7212	■	■
teak (RC-545)	7213	■	■
noten (RC-660)	7214	■	■
palissander (RC-720)	7215	■	■
speciale kleuren	7216	■	■

### Verbruik

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> per laag





## Toepassing



- Hout binnen en buiten
- Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
- Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
- Voor- en aflak
- Ook als herhalingslaag
- Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)
- Voor de professionele verwerker

## Eigenschappen



- Vergelingsarm
- Eenvoudige verwerking
- Weerbestendig en vochtregulerend
- Blokvast (conform richtlijn HO.03)
- Duurzaam, vuilafstotend, robuust
- Excellente vloeiing
- Zeer elastisch
- Met UV-blokker
- Als renovatielaag met uitstekende hechting op oude verflagen

## Technische gegevens

Bindmiddel	speciale hars
Dichtheid	ca. 1,04 gr/cm <sup>3</sup>
Viscositeit (20°C)	ca. 2.300 mPas
Geur	mild, na droging reukloos
Glansgraad	mat, zijdeglans

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

## Certificaten

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"](#)

## Mogelijke systeemproducten

- [Aqua IG-15-Impregneergrond IT\\* \(7145\)](#)
- [Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3in1\\* \(7120\)](#)

\*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

## Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**  
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.  
Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11 - 15%.  
Beperkt maathoudende bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%.
- **Vorbereiding**  
Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.  
Intacte oude verflagen goed schuren.  
Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

Hout buiten, dat beschermd moet worden tegen houtrot en blauwzwam voorbehandelen met Aqua IG-15\* of Aqua HSL-35\* (vervalt bij hout binnen).



## Verwerking



### ■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +25°C.

Materiaal goed roeren.

Kwasten, spuiten.

Bekerpistool: nozzle: 2,0 - 2,5 mm, luchtdruk: 2,0 - 3,0 bar.

Airless: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar.

Airmix: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar, luchtdruk 1 - 2 bar.

Na droging de volgende laag aanbrengen.

Na de grondering licht schuren.

De tweede en derde laag altijd aanbrengen na licht schuren.

Renovatielaag: 1 - 2 lagen aanbrengen en tussen de lagen licht schuren.

Aangebroke verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

## Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

Grote oppervlakken in banen opzetten en niet het totale oppervlak in een keer bewerken.

Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

Tijdens de verwerking en droging het oppervlak tegen regen, wind, zoninwerking en dauw beschermen.

Weekmakerhoudende afdichtingsprofielen verkleven in combinatie met dispersieverven.

Weekmakervrije profielen gebruiken.

Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

Kleurloos is niet geschikt voor oppervlakken buiten, direct blootgesteld aan weersinvloeden

### ■ Droging

Stofdroog: ca. 1 uur

Overschilderbaar: ca. 4 uur

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Bij lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid of overschrijding van de maximum laagdikte kan de doordroging wezenlijk vertragen.

### ■ Verdunning

Indien nodig tot max. 5% met water.

## Gereedschap / reiniging




Acrylkwast, kunstvezel kwast, bekerpistool, airless / airmix spuitapparaat

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

## Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



---

<b>Veiligheidsvoorschriften</b>	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
<b>Persoonlijke beschermingsmiddelen</b>	Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.
<b>GIScode</b>	BSW30
<b>Afval</b>	Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.
<b>Biocide verordening</b>	*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!
<b>Declaratie conform VdL-RL 01</b>	Productgroep: houtbeitsen Inhoudstoffen: acrylaat-copolymeer, polyurethaandispersie, ijzeroxidepigment, wasemulsie, glycol, vernettingsmiddel, ontschuimingsmiddel, (anti-schuimmiddel), UV-absorber, matteringsmiddel, neutralisatiemiddel, zinkpyrithion, MIT (methylisothiazolinone), BIT (benzothiazolinone), CMIT/MIT (chloormethylisothiazolinone/methylisothiazolinone) (3:1).
<b>VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)</b>	EU-grenswaarde voor het product (cat. A/e): max. 130 gr/ltr (2010). Dit product bevat < 130 gr/ltr VOS.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.