



WP Top [basic]

- Sperputz -

Minerale afdichtingspleister

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	36
	VPE	25 kg
	verpakking	papieren zak
	verpakkingscode	25
	art.nr.	
grijs	0428	■

Verbruik

Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte respectievelijk ca. 1,6 kg/dm³

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing



■ Buiten:

- Egalisering onder afdichtingen van PMBC en MDS
- Stuc laag voor spatplinten
- Waterdichte stuc- en metselmortel

■ Binnen:

- Afdichtingssysteem voor verblijfsruimtes
- Afdichtingssysteem onder saneerpleisters

Eigenschappen

- Waterdicht
- Standvast
- Uitdrogingsbevorderend
- Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
- Water-, weer- en vorstbestendig



Technische gegevens

Laagdikte	één laag 15 - 30 mm
Schudmaat	ca. 1,5 kg/dm ³
Waterdosering	3,8 - 4,5 ltr / 25 kg
Capillaire wateropname	≤ 0,1 kg/(m ² min ^{0,5})
Brandklasse	A1
Druksterkte	≥ 10 N/mm ² (komt overeen met CS IV)
Waterdicht onder druk	≤ 1,0 bar zonder hechtprimer ≤ 1,5 bar met hechtprimer
Dynamische E-modulus	≥ 10000 N/mm ²
Dichtheid verse mortel	ca. 1,9 kg/dm ³
Korrelgrootte	2 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Certificaat 5371/108/14b waterdichtheid met Sulfatexmortel \(WP Sulfatex\), MPA BS](#)

Mogelijke systeemproducten


- [Kiesol \(1810\)](#)
- [MB 2K \(3014\)](#)
- [WP Sulfatex \(0430\)](#)
- [WP Top SLS \(0254\)](#)
- [Remmers saneerputz](#)
- [SP Prep \(0400\)](#)
- [WP Flex 1K \(0445\)](#)
- [PBD 1K \(0870\)](#)
- [PBD 2K \(0886\)](#)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.
- **Vorbereiding**
Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.
Slechte voegen min. 2 cm diep uitkrabben.
De ondergrond mat vochtig voornatten.
Ondergrond: zuigend met een lage sterkte
Product als aanbrandlaag > 50% dekkend aanbrengen.
Ondergrond: zwak zuigend
SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend, wratachtig aanbrengen.
Alternatief: product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.
Ondergrond: minerale afdichtingsmortel
SP Prep volledig dekkend als aanbrandlaag, wratachtig in de laatste slurrylaag nat-in-nat aanbrengen.



Vorbereitung



■ Vermengen


Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.

Met mengapparaat ca. 2 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.

Rijptijd ca. 1 minuut.

Min. 1 minuut namengen totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.

■ Verwerkingstijd (+20°C)

Ca. 90 minuten

Buiten:

Eén laag

Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

Laagdikte één laag 15 - 30 mm.

Twee lagen

De eerste laag met een stuckam opruwen.

De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

Laagdikte per laag 15 - 30 mm.

Het oppervlak met rei natrekken.

Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbereiden met roosterspaan.

Binnen:

Contactlaag met WP Sulfatex aanbrengen.

Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

Het product in twee lagen met een laagdikte van min. 20 mm aanbrengen.

Voor het aanbrengen van de volgende laag spachtel het aangestijfde stucoppervlak opruwen met bijv. met een roosterspaan.

Condensbuffer

Na 2 - 7 dagen de vochtregulerende spachtel Remmers iQ-Top SLS (0230) aanbrengen in 5 mm laagdikte.

Verwerkingstip

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

Opmerking

Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.



Altijd een proefvlak opzetten!
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging


Mengapparatuur, gladde spaan, getande spaan, roosterspaan, schuurbord



Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid

Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Prestatieverklaring

➤ [Leistungserklärung GBI P52-2](#)

CE-markering



0921

Remmers G

Stephensonstraat 9 – 7903 AS Hoogeveen

11

GBI P 52-2

EN 998-1: 2017-02

0428

Specificaties voor mortels voor metselwerk

Brandklasse:	A1
Hechtsterkte:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ (breukbeeld B)
Wateropname:	W2
Waterdampdoorlaatbaarheid:	$\mu \leq 25$
Warmtegeleiding ($\lambda_{10, \text{dry}}$) (tabelwaarde EN 1745):	$\leq 0,83 \text{ W/(mK)}$ voor P = 50% $\leq 0,93 \text{ W/(mK)}$ voor P = 90%
Duurzaamheid (vorstbestendigheid):	bestendig, indien verwerkt conform technisch merkblad
Gevaarlijke substanties:	niet bepaald



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.