



PBD 1K S

- PBD 1K S -

Te spuiten, oplosmiddelvrije, kunststofgemodificeerde bitumenafdichting met rubber vulstoffen, 1K



Leverbaar		
Aantal per pallet	18	1
VPE	25 kg	1000 kg
verpakking	emmer	
verpakkingscode	25	61
art.nr.		
0873	■	■

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m²/mm droge laagdikte
Voor details zie verbruikstabel



Toepassing



- Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
- Waterinwerking klasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E conform DIN 18533
- Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
- Sokkelafdichting

Eigenschappen



- Oplosmiddelvrij
- Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
- Verhoogde druksterkte
- Te spuiten
- Bestand tegen beton aantastend water (DIN 4030 XA3)
- Getest radon dicht
- Algen-, rot- en strooizoutbestendig



Technische gegevens

Dichtheid voorbereide mengsel	ca. 1,04 kg/ltr
Scheuroverbrugging	≥ 2 mm
Schuifdruktest	voldoet
Drogestofgehalte	ca. 70 vol.-%
Basis	kunststof bitumenemulsie met rubbergranulaat
Droogtijd (20°C / 70% relatieve luchtvochtigheid)	ca. 48 uur*
Consistentie	dik vloeibaar, thixotroop

* Afhankelijk van de weersomstandigheden en de aangebrachte laagdikte kan de aangegeven tijd korter of langer zijn.

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ [Onderzoeksrapport radondichtheid](#)

Aanvullende informatie

➤ [Milieuproductverklaring Deutsche Bauchemie e.V.](#)
➤ [Inspectierapport uitvoering](#)

Mogelijke systeemproducten


➤ [Kiesol MB \(3008\)](#)
➤ [WP DS Levell \(0426\)](#)
➤ [Tex 4,8/100 en Tex 4,8/25 \(4183\)](#)
➤ [DS Protect \(0823\)](#)
➤ [Remmers afdichtingsmortels](#)
➤ [WP rapid \(0424\)](#)
➤ [BIT Primer ^{\[basic\]} \(0824\)](#)
➤ [MB 2K \(3014\)](#)
➤ [Ilack C \(0814\)](#)
➤ [Flens \(4350\)](#)
➤ [PBD SHM \(0881\)](#)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Egale, minerale ondergrond.
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.
Betonnen ondergronden aan de wand-/basisverbinding door mechanische verwijdering voorbereiden.
Mat vochtige oppervlakken zijn toegestaan.
Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.
- **Vorbereitung**
Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.
Hoeken en scherpe randen stomp maken.
Kim met een geschikte minerale mortel rond maken.
Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.
Zuigende, minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet zuigende, minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1 : 10 met water) gronderen.
Als contactlaag en ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag met dit product aanbrengen.



Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +35°C.

Gebruiksklaar direct uit de verpakking te verwerken.

Droog materiaal, vastgehecht aan de rand van de emmer, verwijderen.

Het materiaal in meerdere lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

Verwerkingstip

Afdichtingsstoffen die in vloeibare vorm worden aangebracht, kan directe blootstelling aan zonlicht en/of wind de huidvorming versnellen.

Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

Toepassingsvoorbeelden

Waterinwerking klasse (conform DIN 18533)	Belastingsklasse (conform DIN 18195) [teruggetrokken sinds juli 2017]	Droge laagdikte (mm)	Natte laagdikte (mm)	Verbruik (kg/m ²)	Opbrengst 25 kg (m ²)
W1-E bodemvocht en niet drukkend water	klasse 4 bodemvocht en niet drukkend water	≥ 3	ca. 4,5	ca. 4,5	ca. 5,6
W2.1-E matige inwerking van drukkend water (diepte onder maaiveld ≤ 3 m)	klasse 6 stuwend water en drukkend water	≥ 4	ca. 6,0	ca. 6,0	ca. 4,2
W3-E niet drukkend water op met aarde bedekte plafonds	klasse 5 niet drukkend water op met aarde bedekte plafonds	≥ 4	ca. 6,0	ca. 6,0	ca. 4,2
W4-E spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder muren onder maaiveld	sokkelafdichting binnen reikwijdte muren	≥ 3	ca. 4,5	ca. 4,5	ca. 5,6

Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533

du = schraaplaag verbruik ca. 1,0 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)

dv = - met laagdiktespaan niet nodig


- zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,5 kg/m² (dmin = 4 mm)

Er is geen test voor de afdichting bij de overgang naar componenten met een hoge waterdoorlaatbaarheid (PG - ÜBB).




Opmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmersbv.nl

Gereedschap / reiniging Geschikte spuitapparatuur



Gereedschap direct na gebruik met water reinigen, eventueel Bitumen SHM (art.nr. 0881) toevoegen.
Opgedroogd materiaal met Verdunning V 101 (art.nr. 0978) verwijderen.

Opslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Prestatieverklaring [▶ Prestatieverklaring](#)



CE-markering



1211

Remmers B.V.

Nagelpoelweg 30 - 7333 NZ Apeldoorn

17

GBI F 046

EN 15814:2011+A2:2014

0873

Polymeer gemodificeerde bitumineuze waterdichte dikke deklagen

Waterdichtheid:	klasse W2A
Scheuroverbruggend vermogen:	klasse CB2
Bestand tegen water:	geen verkleuring van het water materiaal lost niet op
Buigzaamheid bij lagere temperaturen:	geen scheuren
Maatvastheid bij hoge temperaturen:	glijdt en lekt niet
Brandklasse:	E
Druksterkte:	klasse C2A
Duurzaamheid van de waterdichtheid en brandklasse:	voldoet

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.