



Interieur Beits

Universele houtbeits voor parket, lambrisering en meubelen




Kleuren	Leverbaar			
	Aantal per pallet	672	200	30
VPE	6 x 0,75 ltr	2 x 2,5 ltr	10 ltr	
verpakking	bus	bus	bus	
verpakkingscode	01	03	10	
art.nr.				
kleurloos	2400	■	■	■
wit	2401	■	■	■
antiekgrijs	2302	■	■	
berken	2303	■	■	
eiken	2305	■	■	
mocca	2306	■	■	
kersen	2307	■	■	
toscanegrijs	2308	■	■	
speciale kleuren*	2406		■	■
*minimale afname 2,5 ltr				

Verbruik

Ca. 50-100 ml/m² per laag



Toepassing



- Hout binnen
- Meubelen
- Wand- en plafondbetimmeringen
- Kinderspeeltoestellen
- Deuren
- In vochtige ruimtes (keuken & badkamer)
- Trappen en parket, als grondering op kleur



Eigenschappen



- Watergedragen
- Op basis van duurzame grondstoffen (lijnolie en natuurhars)
- Goede verwerkingseigenschappen
- Hoog rendement
- Zeer goede waterbestendigheid (afpareleffect)
- Chemicaliënbestendig: DIN 6881, deel 1, 1C
- Door de natuurlijke grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen van het product mogelijk, die echter gezien onze ervaring geen invloed hebben op de kleur van het houtoppervlak

Technische gegevens

Bindmiddel	acrylaatdispersie
Dichtheid	ca. 1,02 gr/cm ³
Viscositeit (20°C)	200 - 500 mPas
Geur	mild
Glansgraad	mat

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"](#)
- [Farbtonkarte](#)
- [Farbtonkarte 3sprachig](#)

Mogelijke systeemproducten

- [Hardwax Olie \(0695\)](#)
- [Trappen- & Parketlak \(2390\)](#)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Houtvochtigheid: 8 - 12%
Schuren met P 150 - 180.
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.
- **Vorbereitung**
Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.
Intacte oude verflagen goed schuren.
Vettige en harshoudende houtsoorten met Gereedschapsreiniger afwassen.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

Voor gebruik goed roeren.
Kwasten, rollen, spuiten.
Bekerpistool: nozzle: 1,3 - 1,8 mm, luchtdruk: 1,5 - 2,5 bar.
Tussen de lagen licht schuren met schuurspons of P 240 - 320.
Doorschuren vermijden.
Na droging een tweede laag aanbrengen.
Alleen in dunne lagen aanbrengen.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.
Bij donkere kleuren goed gronderen om een gelijkmatige kleur te verkrijgen.
Na een grondering in kleur op trappen en parket met Trappen- en Parketlak (art.nr. 2390) afwerken of een eindbehandeling met Hardwax Olie (art.nr. 0695).



■ **Droging**

Stofdroog: na ca. 2 uur
Hanteerbaar: na ca. 4 uur
Overschilderbaar: na 1 nacht droging
Volledig te belasten: na 7 dagen
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
De droging is afhankelijk van de houtsoort en de zuiging van de ondergrond.

■ **Verdunning**

Verwerkingsklaar
Als grondering: met ca. 25% water verdunnen.


Gereedschap / reiniging



Acrylkwast, kortharige roller - geen schuimroller, bekerpistool (1,4 - 1,6 mm nozzle, spuitdruk ca. 2 bar), vloerkwast

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

Veiligheidsaanbevelingen conform RAL-basiscriteria

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij verwerking door middel van spuiten combifilter A2/P2 gebruiken.
Bij schuren stoffilter P2 gebruiken.
Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water spoelen.
Niet in riolering, oppervlaktewater of bodem lozen.
Reiniging van het gereedschap direct na gebruik met water en zeep.
Alleen volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden.
Vloeibare productrestanten als chemisch afval afvoeren.

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat.A/e): max. 130 gr/ltr (2010).
Dit product bevat < 130 gr/ltr VOS.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.