



Silicaatversteviger

- Primer Hydro S F -

Minerale grondering met sterk versterkende werking

Leverbaar		
Aantal per pallet	90	24
VPE	5 kg	30 kg
verpakking	plastic can	plastic can
verpakkingscode	05	30
art.nr.		
1072	■	■

Verbruik

Oppervlakteversteving: ca. 0,5 – 1,0 kg/m² afhankelijk van de ondergrond
Injecteren: ca. 30 – 50 kg/m³ metselwerk
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Toepassing

- Versteving van zwak oud metselwerk door injectie



Eigenschappen



- Verstevend
- Verkiezeling van de ondergrond
- Waterig
- Alkalibestendig
- Mineraal

Technische gegevens

Substraat	water
Vaste stofgehalte	ca. 27%
Dichtheid (20°C)	ca. 1,15 gr/cm ³
pH-waarde	ca. 11,5
Hoedanigheid	kleurloos


De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij (met uitzondering van haarscheurtjes).
Bevat geen bouwschadelijke zouten.



Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

Voor gebruik goed schudden.

Het materiaal door middel van kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

De behandeling eventueel herhalen.

Verwerkingstip

Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

Glanzende lagen vermijden.

Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend vocht eerst uitsluiten.

Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

■ Droging

1 tot 6 uur afhankelijk van de verbruikshoeveelheid, ondergrond en omgevingsomstandigheden.

Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

Opmerking


Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

De actuele technische voorschriften in acht nemen.

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Altijd een proefvlak opzetten!

Gereedschap / reiniging




Lage drukspuitapparatuur, vachtroller, blokkwast

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.



Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.