



Hydro Seal BE

- Beton- en Vloerversteviger -
Verdichtingsvloeistof

Leverbaar			
Aantal per pallet	60	24	2
Grootte / hoeveelheid	10 kg	30 kg	200 kg
verpakking	plastic can	plastic can	vat
verpakkingscode	10	30	69
art.nr.			
1290	■	■	■

Verbruik Ca. 0,15 - 0,50 kg/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

Toepassing

- Chemisch verdichten van vers beton en cementdekvloeren
- Voor onderhoud en als bescherming van minerale ondergronden zoals beton en cementdekvloeren
- Stofbinding en versteviging van fijn poreuze, minerale bouwmaterialen
- Bescherming tegen vervuiling en beschadiging van de poriënstructuur

Eigenschappen

- Kleurloos
- Alkalisch
- Verhoogt de slijtvastheid
- Verhoogt de druksterkte
- Reduceert de opname van water en schadelijke zouten

Technische gegevens	Dichtheid (20°C)	ca. 1,15 gr/cm ³
	Basis	alkalische silicaatoplossing
	pH-waarde	ca. 11,4
	Kleur	kleurloos, helder
De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.		

Certificaten ➤ [Classificeringsrapport nr. 391455-02](#)



Werkvoorbereiding

■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon, zuigkrachtig en olievrij zijn.

■ Voorbereiding

Oude beton-/cementoppervlakken op tijd - één dag voor de verwerking - voornatten.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

Het materiaal drukloos door middel van vloeien meerdere malen nat-in-nat volledig verzadigend aanbrengen.

Het materiaal met een rubberen trekker verdelen, aansluitend met een bezem doorwerken.

Overtollig materiaal verwijderen respectievelijk na de juiste gelvormingstijd (ca. 30 minuten) met water nawassen.

Bij grote oppervlakken verdient het de aanbeveling een reinigingsmachine te gebruiken.

Verwerkingstip

Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

Bij gepigmenteerde dekvloeren kan na het aanbrengen van het materiaal kleurverandering voorkomen.

De reactie kan afhankelijk van de omgevingsomstandigheden tot 90 dagen duren.

Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Gereedschap / reiniging




Geschikt spuitapparaat, bezem, geschikte reinigingsmachine

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opgedroogde materiaalrestanten kunnen allen nog mechanisch worden verwijderd.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.



Afval
Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Prestatieverklaring  **Prestatieverklaring**

Verklaring van
conformiteit



Remmers B.V.
Nagelpoelweg 30, 7333 NZ Apeldoorn

09
GBI F 018-2
EN 13813:2002
1290

Dekvloermortel en dekvloeren

Brandklasse:	Bfl-s1
Vrijgekomen corrosieve substanties:	SR
Slijtweerstand:	niet bepaald
Hechttreksterkte:	niet bepaald
Slagvastheid:	niet bepaald

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.