



S-Protect M

- Corrosiebescherming M -

Corrosiebeschermende toeslagstof voor Betofix RM / Betofix R2

Leverbaar			
Aantal per pallet		288	90
Grootte / hoeveelheid		1 kg	5 kg
verpakking		plastic can	plastic can
verpakkingscode		01	05
art.nr.			
0919		■	■

Verbruik

Bij 2 lagen, per m² staaloppervlakte ong 0,9 kg S-Protect M en 2,3 kg materiaal



Toepassing



- Binnen en buiten
- Corrosiebescherming
- Systeembestanddeel Betofix RM + Betofix R2

Eigenschappen

- Corrosiebeschermende actieve pigmenten
- Zeer waterafstotend
- Alkalibestendig
- Gecertificeerd conform EN 1504-7
- Basiskeuring Betofix RM systeem conform RiLi-SIB

Technische gegevens

Vaste stofgehalte	ca. 47%
Dichtheid	ca. 1,03 gr/cm ³
Viscositeit (4 mm uitloopbeker)	ca. 20 sec.
pH-waarde	ca. 8

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ **PZ corrosiebeschermend vermogen**




Mogelijke systeemproducten

- **Betofix RM (1092)**
- **Betofix R2 (1093)**

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.
- **Vorbereiding**
Wapening:
zuiverheidsklasse SA 2 ½ indien corrosiebescherming wordt toegepast, anders SA 2.

Vorbereiding



- **Vermengen**
1 gewichtsdeel S-Protect M in een schoon vat gieten en ca. 2,5 gewichtsdelen materiaal toevoegen.
Met een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbaar consistentie is bereikt.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.
- **Verwerkingstijd (+20°C)**
Ca. 30 minuten

De slurry aanbrengen, volledig dekkend in twee lagen, in afzonderlijke laagdiktes van steeds 1 mm.
Wachttijd tussen de lagen: ca. 30 minuten.
De volgende bewerkingen nat-in-nat.

Verwerkingstip

Mortel die al begint te verharderen niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

Opmerking

Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.


Gereedschap / reiniging



Mengapparaat, kwast

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval



Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Prestatieverklaring

> **Prestatieverklaring**

Verklaring van
conformiteit



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 09 / UKCA 21

GBI P 7-2

EN 1504-7: 2006

0919

Product voor corrosiebescherming in combinatie met Betofix RM of Betofix R2

Schuifsterkte:

NB

Corrosiebescherming:

voldoet

Gevaarlijke stoffen:

NB

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.