



Epoxy Quick Fix

Snel reagerende kunsharsmortel

Leverbaar		
Aantal per pallet		33
VPE		10 kg
verpakking		emmer
verpakkingscode		10
art.nr.		
6272		■
opmerking: complete set met wegwerphandschoenen en kwast in een emmer om te mengen		

Verbruik

Zie toepassingsvoorbeelden

Toepassing

- Voor kim en driehoek
- Het opvullen en egaliseren van onvolkomenheden, ruwheden en beschadigingen
- Het herstellen van drempels en overgangen

Eigenschappen

- Op elkaar afgestemde verpakkingseenheid, inclusief grondering
- Snel verhardend
- Verhardt bij lage temperaturen
- Eenvoudige verwerking

Technische gegevens

■ In aangeleverde toestand

Dichtheid (20°C)	1,08 g/cm ³ (bindmiddel)
Dichtheid vulstof	2,65 gr/cm ³

■ In uitgereageerde toestand

Buigtreksterkte	> 30 N/mm ² *
Druksterkte	> 80 N/mm ² *

* mengverhouding 1 : 10 naar gewichtsdelen (bindmiddel : vulstof)

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Werkvoorbereiding

■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiël, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. De ondergrond gedurende het gebruik beschermen tegen negatieve vochtinwerking.



■ Voorbereiding

Het breder maken en afbakenen van de scheur.
Verdere gegevens vindt u in de informatie bij de verpakking.

Voorbereiding



■ Meerkamerverpakking

De overall verpakking bij de inkeping openen en de transparante meerkamerverpakking er uithalen. De scheidingsstrip ertussen verwijderen. De beide componenten door intensief kneden (ca. 60 sec) goed met elkaar vermengen. Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

Mengverhouding

afhankelijk van de toepassing

Maximaal 20 vol.% van het gemengde bindmiddel in de kist gieten. De rest volledig aan de totale hoeveelheid vulstof toevoegen en direct goed vermengen.

Verwerking



Alleen voor de professionele verwerker!

■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +3°C tot max. +25°C.
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +3 °C tot max. +25 °C
Tijdens het uithardingsproces het aangebrachte materiaal tegen vochtigheid beschermen, omdat anders oppervlakteverschil en verminderde hechting kunnen optreden.
De ondergrondtemperatuur moet gedurende de applicatie en uitharding min. +3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

■ Verwerkingstijd (+20°C)

Ca. 15 minuten

■ Overschilderbaarheid (+20°C)

Ca. 3 uur

Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

Toepassingsvoorbeelden

■ Kunstharsmortel

Gronderen van de hechtvlakken. Vervolgens de aangemaakte mortel in de nog natte grondering aanbrengen, verdichten en glad afwerken.

Verbruik

ca. 2,0 kg/m² per mm laagdikte
respectievelijk ca. 2,0 kg/ltr op te vullen ruimte

Opmerking

Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan. Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.




Gereedschap / reiniging



Spaan, mengapparaat

Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.
Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.
Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor de professionele verwerker!
Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/j): max. 500 g/l (2010).
Dit product bevat < 500 g/l VOS.



Prestatieverklaring

 [Prestatieverklaring](#)

CE-markering



Remmers B.V.
Nagelpoelweg 30 - 7333 NZ Apeldoorn

14
GBIII 057_4
EN 13813:2002
6272

Dekvloermortel en dekvloeren voor binnen

Brandklasse:	E _{fl}
Vrijgekomen corrosieve substanties:	SR
Slijtweerstand:	≥ AR 1
Hechtsterkte:	≥ B 1,5
Slagvastheid:	≥ IR 4



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.