



BIT 1K [basic]

- ECO 1K -

Oplosmiddelvrije, kunststofgemodificeerde bitumenafdichting met polystyrol, 1K



Leverbaar		
Aantal per pallet	44	18
Grootte / hoeveelheid	10 ltr	30 ltr
verpakking	emmer K	emmer K
verpakkingscode	10	30
art.nr.		
0872	■	■

Verbruik



Ca. 1,2 l/m²/mm droge laagdikte

Ca. 3,5 - 4,5 l/m² voor volvlakse verlijming van de isolatieplaat

Ten minste 1,5 l/m² als perimeterisolatielijm bij puntverlijming

Details zie verbruikstabel onder toepassingsvoorbeelden

Toepassing



- Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
- Waterimpactklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E en W3-E volgens DIN 18533
- Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6

Eigenschappen



- Oplosmiddelvrij
- Waterdicht
- Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
- Getest radondicht
- Te spuiten
- Bestand tegen beton aantastend water (DIN 4030 XA3)
- Algen-, rot- en strooizoutbestendig



Technische gegevens

Dichtheid voorbereide mengsel	ca. 0,65 kg/l
Scheuroverbrugging	≥ 2 mm
Schuifdruktest (DIN 15820)	voldoet
Drogestofgehalte	ca. 85 vol.%
Basis	kunststof bitumenemulsie met polystyrol
Droogtijd (20°C / 70% relatieve luchtvochtigheid)	Ca. 4 dagen (afhankelijk van de weersomstandigheden en de natte laagdikte kan de droogtijd langer of korter zijn)
Consistentie	pasteus, thixotroop

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ [Onderzoeksrapport radondichtheid](#)

Aanvullende informatie

➤ [Inspectierapport uitvoering](#)
➤ [Milieuproductverklaring Deutsche Bauchemie e.V.](#)

Mogelijke systeemproducten


➤ [Kiesol \(1810\)](#)
➤ [Kiesol MB \(3008\)](#)
➤ [WP DS Levell \(0426\)](#)
➤ [Tex 4,8/100 en Tex 4,8/25 \(4183\)](#)
➤ [Remmers afdichtingsmortels](#)
➤ [DS Protect \(0823\)](#)
➤ [BIT Primer ^{\[basic\]} \(0824\)](#)
➤ [MB 2K \(3014\)](#)
➤ [Ilack C \(0814\)](#)
➤ [Flens \(4350\)](#)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Egale, minerale ondergrond.
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.
Betonnen ondergronden aan de wand-/basisverbinding door mechanische verwijdering voorbereiden.
Mat vochtige oppervlakken zijn toegestaan.
Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.
- **Vorbereitung**
Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.
Hoeken en scherpe randen stomp maken.
Kim met een geschikte minerale mortel rond maken.
Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.
Zuigende, minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet zuigende, minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1 : 10 met water) gronderen.
Indien versteviging van de ondergrond nodig is (restauratie), gronderen met Kiesol (1 : 1 met water).
Als contactlaag en ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag met dit product aanbrengen.



Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Gebruiksklaar direct uit de verpakking te verwerken.

Droog materiaal, vastgehecht aan de rand van de emmer, verwijderen.

Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

Verwerkingstip

Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

Toepassingsvoorbeelden

Waterinwerkingsklasse (volgens DIN 18533)	Droge laagdikte (mm)	Natte laagdikte (mm)	Verbruik (l/m ²)	Opbrengst 30 l (m ²)
W1-E Grondvocht en water zonder druk	≥ 3	ca. 3,6	ca. 3,6	ca. 8,3
W2.1-E* Matige inwerking van drukkend water (ondergedompeelde dieptes ≤ 3 m)	≥ 4	ca. 4,8	ca. 4,8	ca. 6,25
W3-E Water zonder druk op met aarde bedekte plafonds	≥ 4	ca. 4,8	ca. 4,8	ca. 6,25

*alleen oppervlakteafdichting (geen abP volgens PG-ÜBB)

Toeslag op de laagdikte conform DIN 18533

du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 l/m² (afhankelijk van de ondergrond)

dv = - met laagdiktespaan niet nodig

- zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,7 l/m² (dmin = 4mm)



Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmersbv.nl

Gereedschap / reiniging


Gladde spaan, laagdiktespaan, geschikt spuitapparaat



Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
Opgedroogd materiaal met Verdunning V 101 (art.nr. 0978) verwijderen.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Prestatieverklaring

➤ [Prestatieverklaring](#)



Verklaring van
conformiteit



CE 0432

Remmers B.V.

Nagelpoelweg 30 - 7333 NZ Apeldoorn

21

GBI F 028-5

EN 15814:2011+A2:2014

0872

Polymeer gemodificeerde bitumineuze waterdichte dikke deklaag van bouwdelen in contact met de bodem

Waterdichtheid:	klasse W2A
Scheuroverbruggend vermogen:	klasse CB2
Bestand tegen water:	geen verkleuring van het water materiaal lost niet op
Buigzaamheid bij lagere temperaturen:	geen scheuren
Maatvastheid bij hoge temperaturen:	glijdt en lekt niet
Brandklasse:	E
Druksterkte:	klasse C2A
Duurzaamheid van de waterdichtheid en brandklasse:	voldoet

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.