



## Buitenhout Krachtreiniger

Speciale reiniger voor verweerde, decoratief gelakte houten terrassen buitenshuis

Leverbaar	
Aantal per pallet	84
Grootte / hoeveelheid	2 x 2,5 ltr
verpakking	emmer
verpakkingscode	03
art.nr.	
2640	■
De set bevat: 2,5 ltr Buitenhout Krachtreiniger in gelvorm, een speciale schrobber en een speciale borstel voor groeven	

### Verbruik

Ca. 200 ml/m<sup>2</sup> bij een eenmalige behandeling



### Toepassing

- Houten terrassen
- Verwijderen van verfrestanten (olie en impregneerlazuuren)



### Eigenschappen

- Verwijdert effectief restanten van olie en impregneerlazuuren van vlonders
- Schuren van het oppervlak is niet meer noodzakelijk
- Watergedragen
- Speciale borstels kunnen op de in de handel verkrijgbare telescoopstokken worden geschroefd



### Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	ca. 0,98 gr/cm <sup>3</sup>
Viscositeit	gelachtig
Vlampunt	> 60°C
Geur	mild

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Certificaten

➤ [Datablad over inhoudstoffen](#)



## Mogelijke systeemproducten

- **Buithout Ontgrijzer (2641)**
- **Groene aanslagverwijderaar\* (0676)**
- **Tuinhoutolie <sup>[eco]</sup> (7690)**
- **Tuinhoutolie (2652)**
- **WPC-Impregneerolie (2087)**

\*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

## Verwerking



### ■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +25 °C.

Het materiaal met een speciale schrobber, blokkwast of kwast gelijkmatig en ruim op het totale vlak aanbrengen.

Het materiaal ca. 30 minuten laten inwerken.

Met een lage druk spuit (art.nr. 4040 of 4041) licht met water besproeien om de reiniger te activeren.

Het hout in de lengterichting per plank met een speciale schrobber afschrobben.

Verdiepingen en groeven met de speciale borstel voor terrassen en groeven borstelen.

Indien noodzakelijk vochtig maken en het schrobben herhalen.

Met name hardnekkige verfresten kunnen eventueel in een vochtige toestand met een plamuurmes afgestoken worden.

Het hout goed met een tuinslang afspoelen.

Het afspoelen herhalen, totdat er geen schuimvorming meer plaatsvindt. Wellicht is het handig om het restant met een grove bezem weg te vegen.

Na droging het gereinigde oppervlak beoordelen en eventueel de reinigingbehandeling herhalen.

Indien nodig adviseren wij om Buithout Ontgrijzer te gebruiken.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

## Verwerkingstip

Altijd een proefvlak opzetten!

Gedurende de wachttijd het behandelde oppervlak vochtig houden.

De behandelde oppervlakken met veel water naspoelen.

Spoelwater niet in grond- en oppervlaktewater lozen.

Aangrenzende begroeiing en planten alsmede bouwdelen tegen direct contact beschermen door middel van dekkleden of folie.

Na droging van 1 - 2 dagen een nieuwe laag Remmers Tuinhoutolie Aqua of Remmers Tuinhoutolie of WPC-Impregneerolie aanbrengen.

## Gereedschap / reiniging




Speciale schrobber, blokkwast, kwast

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

## Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

## Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

## Afval



---

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.



---

Biocide verordening

\*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

---

Detergentenverordening  
(EG) nr. 648/2004

15 - 30 % butylglycol;  
< 5 % fosfaat

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.