



Kopshoutbescherming

Bescherming tegen vocht voor snij- en zaagvlakken


Leverbaar	
Aantal per pallet	672
VPE	6 x 0,75 ltr
verpakking	bus
verpakkingscode	01
art.nr.	
1900	■

Verbruik

Ca. 100 ml/m² afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.



Toepassing



- Hout binnen en buiten
- Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
- Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
- Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
- Naald- en loofhout
- Vochtbescherming voor snij-/zaagvlakken en kopshout

Eigenschappen



- Filmvormend
- Waterafstotend
- Elastisch
- Diffusieremmend
- Beperkt het volumetoename door vocht van het behandelde hout
- Overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verfsystemen

Technische gegevens

Bindmiddel	acrylaat
Dichtheid (20°C)	ca. 1,04 gr/cm ³
Viscositeit	ca. 650 mPas
Geur	mild, na droging reukloos

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Mogelijke systeemproducten

- Tuinhoutolie (2652)
- Oliebeits Long Life ^[eco] (7670)
- Oliebeits Color ^[eco] (7650)
- Tuinhoutolie ^[eco] (7690)
- Houtbeschermingscrème (2715)
- HK-Lazuur (2250)
- Houtbeits Long Life UV (2234)
- Tuinhuis Beits Color (3600)
- Ramen & Deuren Houtlak 3in1 (2705)

Werkvoorbereiding

■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereid.

Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11 - 15%.

Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%.

■ Voorbereiding

Eventueel niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel* impregneren.

Niet filmvormende producten (Houtbeschermingscrème*, Tuinhoutolie, Tuinhoutolie [eco]) verwerken nadat dit product volledig is aangebracht, omdat deze anders niet kunnen intrekken.

Vooral bij transparante oppervlakken in kleur gronderen.

Na de grondering licht schuren.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: +15°C tot +25°C.

Materiaal goed roeren.

Kwasten.

Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

Na droging voor- en aflak met geschikte producten.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

■ Droging

Overschilderbaar: na ca. 2 uur

(bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

■ Verdunning

Verwerkingsklaar

Opmerking

Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging




Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.



Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Biocide verordening

*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Dit product bevat < 130 g/l VOS.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.