



## Hardwax Olie [eco]

Houtveredeling op basis van hernieuwbare grondstoffen voor binnen



[75560]



Kleuren	Leverbaar			
	Aantal per pallet	360	672	200
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>6 x 0,375 ltr</b>	<b>3 x 0,75 ltr</b>	<b>2 x 2,5 ltr</b>
	verpakking	bus	bus	bus
	verpakkingscode	83	01	03
	<b>art.nr.</b>			
kleurloos	7683	■	■	■
licht eiken (RC-365)	7684	■	■	■
teak (RC-545)	7685	■	■	■
noten (RC-660)	7686	■	■	■
ebben (RC-790)	7687	■	■	■
wit (RC-995)	7688	■	■	■
zilvergrijs (RC-970)	7689	■	■	■
speciale kleuren	7682			■

### Verbruik




40 - 50 ml/m<sup>2</sup> per laag

Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging van het hout en de laatste schuurbeurt.

Max. 2 lagen, dun kwasten of rollen.

Overtollig materiaal met een pluisvrije katoenen doek bij iedere laag na ca. 20 - 30 min. verwijderen.

### Toepassing



- Hout binnen
- Houten vloeren en trappen
- Kurkvloeren
- Hoogwaardige houten meubelen
- Panelen en lijsten
- Voor keukenwerkbladen vanwege de constante waterbelasting Werkbladolie [eco] gebruiken

### Eigenschappen

- 3in1 olie: beits, olie, was
- Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 90 %
- Veganistisch product op basis van aan ons verstrekte informatie
- Voldoet aan de basisprincipes voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten voor binnen (AgBB schema)
- Antislip
- Eenvoudig te verwerken
- Dringt diep in; benadrukt de natuurlijke structuur van het hout
- Gekleurde varianten met stabiele pigmentfixatie
- Duurzaam, vuilafstotend, robuust
- Goed bestand tegen geselecteerde huishoudelijke middelen conform DIN 6881, 1B (bijv. water, cola, bier, thee, koffie, wijn en reinigingsmiddelen)
- Recyclebare verpakking

### Technische gegevens

Bindmiddel	alkydhars op basis van duurzame grondstoffen
Dichtheid (20°C)	ca. 0,96 gr/cm <sup>3</sup>
Viscositeit	Ca. 170 mPas
Geur	mild
Glansgraad	mat



De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"</li><li>➤ Toelating als oppervlaktecoatingsysteem voor parket en houten vloeren</li><li>➤ Antislip "R9" conform DIN 51130:2014</li></ul>
Aanvullende informatie	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Farbtonkarte</li><li>➤ Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag</li><li>➤ Pflege von geölten Flächen</li></ul>
Mogelijke systeemproducten	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Onderhoudsreiniger voor geolieerde vloeren <sup>[eco]</sup> (7699)</li></ul>
Werkvoorbereiding	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Eisen aan de ondergrond De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereikt. Houtvochtigheid: 8 - 12%</li><li>■ Voorbereiding Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen. Vettige en harshoudende houtsoorten met Gereedschapsreiniger afwassen. Laatste schuurbeurt voor beloopbare vlakken niet fijner dan P 100 - 120. Laatste schuurbeurt voor meubels niet fijner dan P 180. Hoe grover geschuurd, hoe intensiever de kleur van gepigmenteerde varianten.</li></ul>
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verwerkingsrichtlijnen Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +30 °C.  Materiaal goed roeren. Met blokkwast of roller dun aanbrengen. Op verschillend sterk zuigende houtsoorten door licht aanbrengen een gelijkmatige verdeling waarborgen. Overtollig materiaal met een pluisvrije katoenen doek bij iedere behandeling na ca. 20 - 30 minuten verwijderen. Hoe langer het overtollige materiaal op de ondergrond kan inwerken, hoe intensiever de kleur bij gepigmenteerde varianten. Voor meubelen eventueel poetskatoen / katoenen doek gebruiken. Voor grotere oppervlakken eventueel een machine met een witte politoerpad gebruiken. Materiaal afhankelijk van de conditie van de ondergrond in 1 - 2 lagen aanbrengen. Voor het aanbrengen van een tweede laag tussendoor schuren met P 240 - 320. Op de binnenzijde van kasten en laden slechts eenmaal dun met een pluisvrije, katoenen doek aanbrengen.</li></ul>
Verwerkingstip	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen. Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd. Alleen gebruiken op absorberende houtsoorten en ondergronden. Gelakte of reeds verzegelde oppervlakken zijn niet geschikt. Tijdens de verwerking en droging voor goede ventilatie zorgen. <b>Risico op zelfontbranding (DGUV-informatie 209-046). Kan niet worden behandeld met NC-houdende lakken of vlekken op dezelfde werkplek, verontreinigd textiel (bijv. schoonmaakdoeken, werkkleding, stofreservoirs) verzamelen in vuurvaste afvalcontainers en deze op een brandzekere manier (onder water) afvoeren.</b></li><li>■ Droging Overschilderbaar: na één nacht droging Volledig te belasten bij vloeren na 7 dagen Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. De droging is afhankelijk van de houtsoort en de zuiging van de ondergrond. Kan door overtollig materiaal op niet zuigende delen, bij lage temperaturen, geringe ventilatie en hoge luchtvochtigheid leiden tot een langzamere droging.</li><li>■ Verdunning Verwerkingsklaar</li></ul>
Opmerking	<p>Vloeren en trappen regelmatig met een bezem of mop stof- en vuilvrij maken. Indien nodig wekelijks met een vochtige doek afnemen, Onderhoudsreiniger [eco] aan het schoonmaakwater toevoegen. In geval van renovatie het gereinigde oppervlak aanzetvrij nabehandelen. Waterkringen of vlekken op meubelen met staalwol (fijnheid 000) verwijderen en dun nabehandelen. Voor gecertificeerde producten en opbouw de betreffende testrapporten / certificaten en het technisch merkblad in acht nemen. Onderhoudsinstructies voor geolieerde oppervlakken en vloeren in acht nemen.</p>




Gereedschap / reiniging



Borstel met natuurlijke haren, blokkwast, veloursrol  
Gaasballen/pluisvrije katoenen doek  
Polijstmachine met witte polijstpad

Gereedschap direct na gebruik met Gereedschapsreiniger reinigen.  
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.  
Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.  
Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

VOS conform Decopaint-richtlijn  
(2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/f): max. 700 g/l (2010).  
Dit product bevat < 35 g/l VOS.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.