



PUR Aqua

Top 1K

Transparante fixeerlaag

Leverbaar			
Aantal per pallet	200	32	
Grootte / hoeveelheid	2,5 ltr	10 ltr	
verpakking	bus	bus	
verpakkingscode	03	10	
art.nr.			
3690	■	■	

Verbruik Ca. 0,15 - 0,25 ltr/m² bindmiddel

Toepassing ■ Fixering voor Remmers vlokkenvloeren

Eigenschappen ■ Snel drogend
■ Lichtecht
■ Dampdoorlatend



Technische gegevens ■ In aangeleverde toestand
Vaste stofgehalte 34 massa-%
■ In uitgereageerde toestand
Slijtage volgens Taber 34 mg (CS10, 1000 U, 1000 gr)
De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Werkvoorbereiding ■ Eisen aan de ondergrond
De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.
Toepassing uitsluitend als fixeerlaag op Remmers vloeren met volledige vlokkeninstrooiing.

Vorbereiding ■ Vermengen
Het materiaal direct voor gebruik goed roeren.



Verwerking

Alleen voor de professionele verwerker!



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Tijdens het uithardingsproces het aangebrachte materiaal tegen vochtigheid beschermen, omdat anders oppervlakteverschil en verminderde hechting kunnen optreden.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen.
De ondergrondtemperatuur moet gedurende de applicatie en uitharding min. +3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen.
Absoluut zorgdragen voor voldoende luchtcirculatie, zo dat water aan de omgeving kan worden afgegeven.
Niet verwerken bij directe zoninwerking.
- **Overschilderbaarheid (+20°C)**
Wachttijden tussen de lagen min. 2 - 4 uur en max. 48 uur.
Bij langere wachttijden het oppervlak van de voorgaande laag schuren en stofvrij maken.

Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

Toepassingsvoorbeelden

- **Fixeerlaag voor vlokkenvloeren**
Het materiaal vol en zat op de ondergrond aanbrengen. Met een geschikte 25 cm epoxyroller gelijkmatig vol en zat kruislings doorrollen.
Het sealen van de gefixeerde ondergrond moet met PUR Aqua Top 500 2K M of PUR Aqua Top 2K SG worden uitgevoerd.

Opmerking

Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.
Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.
Ongelijkmatige verwerking, sterke tocht alsmede grote temperatuurverschillen op de ondergrond kunnen leiden tot verschil in aanzien van het oppervlak door verschil in glansgraad.
Alleen geschikt voor binnen waar geen waterbelasting plaatsvindt.
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Gereedschap / reiniging


25 cm epoxyroller



Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.
Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.
Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor de professionele verwerker!
Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze gegevens vindt u in onze veiligheidsbladen respectievelijk informatie van de branche.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.
Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/i): max. 140 gr/ltr (2010).
Dit product bevat < 140 gr/ltr VOS.

Prestatieverklaring

➤ [Prestatieverklaring](#)



Verklaring van conformiteit



Remmers B.V.

Nagelpoelweg 30, 7333 NZ Apeldoorn

09

GBIII 059

EN 13813:2002

3690

Dekvloermortel en dekvloeren

Brandklasse:	E _n
Vrijgekomen corrosieve substanties:	SR
Slijtweerstand:	niet bepaald
Hechttreksterkte:	≥ B 1,5
Slagvastheid:	niet bepaald

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.